

Foulée Blanche

25 janvier 2026

Préconisations au 24/01/2026 à 10h30, sous réserve d'évolution des conditions

Alternative 1 : Performance

- Nettoyez au glide cleaner avec brossage acier ultrafin
- Appliquez une couche de HM Violet -4/-12°C au fer à 150°C
- Brossage acier ultrafin puis crin de cheval et finir avec nylon souple

Alternative 2 : Course

- Nettoyez au glide cleaner avec brossage acier ultrafin
- Appliquez une couche de poudre NSD 2344 au fer à 180°C
- Brossage acier ultrafin puis crin de cheval
- Crayonnez une fine couche de Propulsor Blue et faites pénétrer au liège ou fleece rotatif.
- Brossage avec crin de cheval puis nylon souple



Structure

Linéaire fin



Speedy Zero-1-20



   @volaracing_sports

LE FART FABRIQUÉ EN FRANCE DEPUIS 1935 

VOLA / 37, avenue de Saint-Martin / 74190 PASSY / FRANCE
 +33 (0)4 50 47 57 20  vola@vola.fr